

**Prøverapport Antennelighet NS-EN 597-1:1995**  
**Tennkilde:Glødende sigarett**

Oppdragsgiver <b>Westnofa Industrier AS</b> Avd. Åndalsnes Øran Øst NO-6300 Åndalsnes		Produkt <b>Cellex 25 N</b>	
Oppdragsgivers referanse Steinar Dahle		R-nr. <b>R15064</b>	
Dato 20.12.2013	Revisjon nr./Revidert dato 0/	Dato mottatt prøveobjekt 18.12.2013	Test fullført dato 20.12.2013

Materialer som ble testet:

Skum

Overflater som ble testet:

Skum

**Testresultat:(Ingen antennelse,antennelse ved gløding,antennelse ved flammings):**

**Ingen antennelse**

Kriterier for antennelse	1	2	Plassering av tennkilde
<b>Kriterier for ulming</b>			
Farlig økende forbrenning (3.1 a)	NEI	NEI	
Prøvningsoppsett forbrukt (3.1 b)	NEI	NEI	
Ulmer gjennom hele tykkelsen (3.1 c)	NEI	NEI	
Ulmer i mer enn 1 time (3.1 d)	NEI	NEI	
Ulmer mer enn 50 mm fra tennkilden (3.1 e)	NEI	NEI	
<b>Kriterier for flammings</b>			
Forekomst av flammer forårsaket av sigaretten (3.2)	NEI	NEI	
<b>Avvik fra prøvestandardene:</b>			
<b>Anmerkninger:</b>			

JA: Kriteriene er overskredet Nei: Kriteriene er IKKE overskredet



Bård Vestre  
Daglig leder