

Prøverapport Antennelighet NS-EN 1021-1:2014
Tennkilde: Glødende sigarett

Oppdragsgiver Recticel AS Øran Øst 6300 ÅNDALSNES		Produkt Wef 45	
Oppdragsgivers referanse Steinar Dahle		R-nr. R16239	
Dato 17.01.2018	Revisjon nr./Revidert dato 0/	Dato mottatt prøveobjekt 16.01.2018	Test fullført dato 17.01.2018

Materialer som ble testet: Polyurethane skum Wef 45

Bløtlegging av materialet ble ikke utført fordi: Test av skum uten trekk

Testresultat: (Ingen antennelse, antennelse ved glødning, antennelse ved flammning): **Ingen antennelse**

	Sigarett			Kommentar
	1	2	3	
Kriterier for ulming				
Farlig økende forbrenning (3.1 a)	NEI	NEI	NEI	
Prøvningsoppsett forbrukt (3.1 b)	NEI	NEI	NEI	
Ulmer ut til kantene (3.1 c)	NEI	NEI	NEI	
Ulmer gjennom hele tykkelsen (3.1 c)	NEI	NEI	NEI	
Ulmer i mer enn 1 time (3.1 d)	NEI	NEI	NEI	
Ved sluttundersøkelse forekomst av glødning (3.1 e)	NEI	NEI	NEI	
Kriterier for flammning				
Forekomst av flammer (3.2)	NEI	NEI	NEI	
Avvik fra prøvestandardene:				
Anmerkninger:				

JA: Kriteriene er overskredet Nei: Kriteriene er IKKE overskredet

Prøvningsresultatene gjelder utelukkende for antenneligheten av materialkombinasjonene under bestemte prøvebetingelser, og kan ikke brukes for å vurdere alle potensielle brannfarer for stoppmaterialer som finnes. Prøvningsrapporten gjelder utelukkende de prøvede objekter.

Produktet er ikke godkjent etter Møbelfaktas krav	Produktet er godkjent etter Møbelfaktas krav
	X



Bård Vestre
Daglig leder

Prøverapport Antennelighet NS-EN 1021-2:2014
Tennkilde: Tilsvarende fyrstikkflamme

Oppdragsgiver Recticel AS Øran Øst 6300 ÅNDALSNES		Produkt Wef 45	
Oppdragsgivers referanse Steinar Dahle		R-nr. R16239	
Dato 17.01.2018	Revisjon nr./Revidert dato 0/	Dato mottatt prøveobjekt 16.01.2018	Test fullført dato 17.01.2018

Materialer som ble testet: Polyurethane skum Wef 45

Bløtlegging av materialet ble ikke utført fordi: Test av skum uten trekk

Testresultat:(Ingen antennelse, antennelse ved gløding, antennelse ved flammings): Ingen antennelse

Kriterier for antennelse	Tilsv. fyrstikk flamme			Kommentar
	1	2	3	
Kriterier for ulming. Farlig økende forbrenning (3.1 a)	NEI	NEI	NEI	
Prøvningsoppsett forbrukt (3.1 b)	NEI	NEI	NEI	
Ulmer ut til kantene (3.1 c)	NEI	NEI	NEI	
Ulmer gjennom hele tykkelsen (3.1 c)	NEI	NEI	NEI	
Ulmer i mer enn 1 time (3.1 d)	NEI	NEI	NEI	
Ved sluttundersøkelse, forekomst av aktiv ulming (3.1 e)	NEI	NEI	NEI	
Kriterier for flammings. Farlig økende forbrenning (3.2 a)	NEI	NEI	NEI	
Prøvningsoppsett forbrukt (3.2 b)	NEI	NEI	NEI	
Brann ut til kantene (3.2 c)	NEI	NEI	NEI	
Brann gjennom hele tykkelsen (3.2 c)	NEI	NEI	NEI	
Brann lengre enn 120 sek (3.2 d)	NEI	NEI	NEI	
Avvik fra prøvestandardene:				
Anmerkninger:				

JA: Kriteriene er overskredet Nei: Kriteriene er IKKE overskredet

Prøvningsresultatene gjelder utelukkende for antenneligheten av materialkombinasjonene under bestemte prøvebetingelser, og kan ikke brukes for å vurdere alle potensielle brannfarer for stoppmaterialer som finnes. Prøvningsrapporten gjelder utelukkende de prøvede objekter.

Produktet er ikke godkjent etter Møbelfaktas krav	Produktet er godkjent etter Møbelfaktas krav
	X

Bård Vestre
Daglig leder