





Produkt Spesifikasjon / Product Specification

 		
Kvalitet/Quality :		Recticel REBOND L 100 PS
Type skum / Type of foam:		Armert skum /Rebonded Foam
Farge / Colour:		Flerfarget / Multicolor
Brutto vekt / Brut Weight:		kg/m3 100
Netto vekt / Net weight:		NS-EN ISO 845 kg/m3 +/- 1 KG 95
Blokkhøyde brutto / Block height brute		mm 2030 x 1030 x 610
Blokkhøyde netto / Block height net		mm
Hardhet / Hardness index:		NS-EN ISO 2439 N (kPa) +/- 15% 540
Strekstyrke ved brudd / Elongation at break:		NS-EN ISO 1798 kPa 117
Strekstyrke ved brudd / Elongation at break:		NS-EN ISO 1798 % 40
Setting / Dynamical exertion:		NS-EN ISO 3385 %- red. Høyde/Height
Setting / Dynamical exertion:		NS-EN ISO 3385 %-red. Hardhet/Hardness
Branntester / Fire properties:		NS-EN 591-1 Cigarette-test NS-EN 591-2 Selvslukker-test Fyrstikk NS-EN 597-1:1995 Glødende sigarett NS-EN 1021-1 Cigarette-test NS-EN 1021-2 Selvslukker-test Fyrstikk BS 5852 "Crib 5" FMVSS302 ISO 3582 - SE UL94 HF1
Miljø / Environment:		CertiPur-sertifisert < JA / YES >
Anbefalte bruksområder/ Recommended areas of usage:		Emballasje/Packing Teknisk/Technical Lyd demp. / Sound isolation
 <p>Som medlem av Grønt Punkt Norge deltar Recticel AS i næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av brukt emballasje</p>		 <p>Som CertiPur godkjent produsent, kan vi garantere at vår produksjon skjer etter strenge krav til Sikkerhet, Helse og Miljø (SHE standard) Recticel AS er Norges eneste CertiPur godkjente produsent</p>

Headquarter:

Recticel AS
Øran Øst
N-6300 Åndalsnes
Norway

Contact Info:

E-mail: office@recticel.no
www.recticel.no
Tlf. +47 71 22 78 80
Fax: +47 71 22 78 81

Org.nr :

Bankgiro :
IBAN NOK :
IBAN EUR :
SWIFT :
Bank :

930 030 873

4200.40.96261
NO55 42004096260
NO04 42010282092
SPTRNO23
Sparebank 1 Midt-Norge